POWER TRANSMISSION SHAFT

Publication number: JP3249430 Publication date: 1991-11-07

Inventor: K

KURA HISAAKI; TANAKA HIROMASA

Applicant:

NTN TOYO BEARING CO LTD

Classification:

- international:

F16C3/02; F16D3/20; F16D3/227; F16C3/02; F16D3/16;

(IPC1-7): F16C3/02; F16D3/22

- European:


F16D3/227


Application number: JP19900048806 19900227 Priority number(s): JP19900048806 19900227

Report a data error here

Abstract of JP3249430

PURPOSE:To reduce weight of power transmission shaft greatly by constituting the outer ring of an equal speed universal joint by inner and outer members, and making the outer and shaft members of non-ferrous metal material having specific strength higher than that of steel. CONSTITUTION: The outer ring 14 of an equal speed universal joint 10 is constituted by hybrid structure consisting of a steel inner member 14a along the mouse shape of the outer ring and an outer member 14b which is formed on its outside. The outer member 14b and a shaft member 2 are made of non-ferrous metal material having specific strength higher than that of steel and combined integrally each other. As for the power transmission shaft, a half of the outer ring 14 of the equal speed universal joint 10 and the whole shaft member 2 are made of non-ferrous metal material. Thus, it is possible to reduce weight of the power transmission shaft greatly.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-249430

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)11月7日

F 16 D 3/22 F 16 C 3/02

8012-3 J 8012-3 J

J F 16 D 3/21

Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

❸発明の名称 動力伝達軸

②特 願 平2-48806

②出 願 平2(1990)2月27日

@発明者 蔵

久 昭

静岡県磐田市東貝塚1342-2

何一発明者 田中

広 政

静岡県磐田市東貝塚1342-2

勿出 願 人 エヌテイエヌ株式会社

大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号

砂代 理 人 弁理士 江原 省吾

1. 発男の名称

勤力伝達軸

2. 特許請求の範囲

(1) 軸部材の協部に等速自在継手を取り付けてなる動力伝達軸において、等速自在継手の外輪が、外軸マウス形状に沿う調製の内側部材と、その外側に成形された外側部材とからなるハイブリッド構造となっており、前記外側部材と前記軸がはとが調より比強度の高い非鉄金属材料製であって互いに一体的に結合していることを特徴とする動力伝達軸。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、自動車のドライブシャフトやアロペラシャフトのように軸部材の端部に等速自在継手を取り付けてなる動力伝達軸に関する。

(従来の技術)

自動車のドライブシャフトやプロペラシャフト は、従来、顕製の軸の端部に顕製の等速自在継手 を機械的に結合したものが一般的であった。

(発明が解決しようとする課題)

自動車の遊費を改善するうえで、エンジン性能 や燃料自体の特性の改良に劣らず重要な課題となるのが車体重量の低減である。

そこで、この発明の主たる目的は、上述のような軸部材の蝸部に等速自在継手を取り付けてなる 動力伝達軸の軽量化を図ることにある。

〔課題を解決するための手段〕

この発明は、動力伝達軸における等速自在維手の外輪を、外輪マウス形状に沿う鋼製の内側部材と、その外側に成形された外側部材とからなるハイブリッド構造となし、かつ、外側部材と軸部材を調より比強度の高い非鉄金属材料製とするとともに互いに一体的に結合することによって課題を解決した。

類より比強度の高い非鉄金属材料としては、例えばアルミ合金、チタン合金、マグネシウム合金 を使用することもできる。

(作用)

等速自在鞭手の外輪の半分と軸部材の全部が損より比強度の高い非鉄金属材料で構成されることになるため、この発明の動力伝達軸は、従来の全部顕製のものに比べて重量が大幅に低減する。

類製の内側部材はボールやケージなどとの接触による転勤疲労や摩託に耐える機能を受け持つ。また、この内側部材と外側部材とは、トルクに対して並列に配置されるため、それらの剛性比によって振じり強度を分担する。したがって、類製の内側部材は、全体を類製とした従来の外輪より薄肉でよく、より一層の軽量化が実現する。

編製の内側部材と非鉄金属材料製の外側部材と の結合は両者の異形断面で行われるため確実な結 合が得られる。

(実施例)

以下、図面に従ってこの発明の実施例を説明する。

第1 図は軸部材 (2) の両端にそれぞれ等速自 在継手 (10) を取り付けた動力伝達軸を示してい る。この実施例では等速自在継手 (10) はいずれ も同じタイプのもので、軸(4)に固定された内 輪(12)、内側部材(14 a)と外側部材(14 b) とからなる外輪(14)、内・外輪(12、14)間に 介在してトルクを伝達する複数のボール(16)、 および、ボール(16)を保持するためのケージ (18)を主要な様成要素としており、可提性のブーツ(6)で砂塵等の異物が自在継手内部に侵入 するのを防止するようになっている。

外論(14)の内側部材(14 a)は網板をプレス加工して外輪マウス形状、すなわち、ボール(16)のためのレース溝(17)を内径面の円周方向に等配したカップ状につくられている。なお、内側部材(14 a)はプレス加工のほか設造や切削でつくることも可能である。内側部材(14 a)の外径面にアルミ合金製の外側部材(14 b)が一体的に成形され、内側部材(14 a)と外側部材(14 b)との結合は、第2回に示されるように両者の異形断面で行われる。外側部材(14 b)と軸部材(2)とはアルミ合金で一体的に成形されている。

第3回に示される実施例は、外側部材 (14b)

と軸部材(2)とを授著によって一体的に結合したものである。

第4 図に示される実施例は、外側部材(14 b) と軸部材(2) を接着した点で第3 図の実施例と 同様であるが、軸部材(2) の両端に取り付ける 等速自在離手は互いに異なるタイプのものであっ てもよいことを示している。

外側部材(14 b)と軸部材(2)との結合手段としては、第 5 図に示される実施例のように、接着と、プラインドリベット(20)その他の機械結合を組み合わせて採用することもできる。さらに、材料によっては溶接してもよい。

また、成形性を考慮して、綱製の内側部材(14 a)は第 6 図に示されるようにいくつかに分割してもよい。この場合、探じり強度はそのほとんどをアルミ合金製外側部材(14 b) が負担することとなるが、軽量化の目的は大きく阻害されない。

なお、自動車のドライブシャフトやプロペラシャフトを例にとって説明したが、この発明はその他の動力伝達軸にも広く応用できるものである。

また、図面に例示したような軸部材の両端に等速 自在離手を取り付けたものに限らず、一端にだけ 等速自在離手を取り付けたものについても実施す ることができる。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明の動力伝達軸は、等速自在継手の外輪の半分と軸部材の全部が表生の外輪の半分と軸部材の全部を表生になるので、従来の全部展製のものに比べて重量が大幅に低減する。は一般では、動力伝達軸の経費化が固れ、例前向は大がって、動力伝達軸の場合とは整量化の観点ができる。なお、経費化の観点がは、対料の無伝導率を考慮して、金属材料の無伝導率を考慮して、金属が料料の無伝導率を考慮して、金属が料料の無伝導率を考慮して、金属が料料の無伝導率を考慮してもの発明することにより放無効果が期待できる。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の実施例を示す経断面図、 第2回は横断面図、

第3~5図はそれぞれ別の実施例を示す一部破

特開平3-249430(3)

断した正面図、

第6回は別の実施例を示す機断面図である。


2:輪部材

10:等速自在鞭手


14: 外輪


14 a : 内侧部材 14 b : 外侧部材

特 許 出 職 人 エヌティエヌ株式会社 代 理 人 江 原 省 吾 第2図




第1図





第4図



第5図

